



# Technisches Merkblatt

## Adomo Hartwachsöl

Schnelltrocknend – komplette Beschichtung an einem Tag möglich | farblos oder farbig | natürliche Oberflächenbehandlung für alle Holz- und Korkfußböden, Tisch- und Arbeitsplatten und andere stark beanspruchte Holzflächen

### Eigenschaften:

Adomo Hartwachsöl ist eine offenporige Oberflächenbehandlung aus natürlichen Ölen und Wachsen. Es eignet sich für Holz- und Korkfußböden, ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes. Es bietet eine ultramatte bis glänzende Oberfläche, ist verschleißfest, wasser- und schmutzabweisend sowie unempfindlich gegen Haushaltschemikalien. Rutschhemmend R9, speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T1+2. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71T.3.

### Farbtöne:

Natural, White, Light

Sämtliche Farbtöne sind mischbar.

### Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden sowie stark beanspruchte Holzflächen wie Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug.

### Vorbereitung:

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Lackierte Hölzer abschleifen (Endschliff 120er- bis 150er-Körnung). Öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen Abschiff. Fußbodenheizung 36 Stunden vor dem Auftragen ausschalten.

### Verarbeitung:

Mit Öl-/Wachs-Rolle, Fußbodenstreichbürste oder Flächenstreicher auftragen. Nicht direkt auf die Fläche gießen, sondern mit Farbwanne arbeiten. Zwei Anstriche sind erforderlich, bei Renovierung ist ein Anstrich ausreichend.

### Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 14 m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen, abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

### Trockenzeiten:

Mind. 3-5 Stunden, staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Volle Durchhärtung nach ca. 4-5 Tagen.

### Instandhaltung:

Normale Reinigung mit Mop, Staubtuch oder Staubsauger. Auffrischung

mit Adomo Pflegewachs.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Pinselreiniger oder Verdünner.

### Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre. Nicht frostgefährdet.

### Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.85 - 0.95 g/cm<sup>3</sup>

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C

### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i):

500 g/l (2010). Adomo Hartwachsöle enthalten maximal 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60. GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

### Hinweis:

Unsere technische Beratung basiert auf bestem Wissen und Versuchen, gilt aber nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der Produkte. Verantwortung liegt beim Verarbeiter. Neue technische Merkblätter ersetzen die vorherigen.

### Hersteller:

SAICOS COLOUR GmbH, Carl-Zeiss-Str. 3, D-48336 Sassenberg

Tel.: +49 2583 3037-0, Fax: +49 2583 3037-10

info@saicos.de, www.saicos.de

