



Technisches Merkblatt Adomo Terrassenöl

Schützt und pflegt Holzdecks, Holzterrassen, Gartenmöbel und andere Gartenhölzer |
rutschhemmend R 9 | witterungsbeständig | wasser- und schmutzabweisend

Eigenschaften:

Transparenter, offenporiger Holz-Spezialanstrich aus natürlichen Ölen. Schützt und pflegt Holzdecks, Gartenmöbel und andere Außenhölzer, betont Holzton und Maserung. Hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit. Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.I+2, rutschhemmend R 9.

Farbtöne:

Hell, Dunkel

Anwendungsbereiche:

Für Holzdecks, Gartenmöbel, Terrassenroste und andere Außenhölzer. Geeignet für alle Holzarten, einschließlich Hart- und Edelhölzer sowie druckimprägnierte und Thermohölzer.

Vorbereitung:

Oberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein. Lackierte Hölzer abschleifen. Bereits behandelte Hölzer säubern und ggf. leicht anschleifen. Verfärbungsanfällige Hölzer vorbeugend behandeln. Nicht bei Regen anwenden.

Verarbeitung:

Holz-Spezialöle sind gebrauchsfertig. Auftrag mit Flächenstreicher oder Fußbodenstreichenbürste. Zwei Anstriche erforderlich. Trocknungszeit mind. 8 Stunden.

Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 12 m² (2 Anstriche). Höherer Verbrauch bei geriffeltem oder älterem Holz.

Instandhaltung:

Normale Reinigung ohne Hochdruckreiniger. Vergraute Oberflächen mit Holz-Entgrauer behandeln. Renovierung nach einem Jahr möglich.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Pinselreiniger oder Verdünner.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre. Nicht frostgefährdet.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,82 - 0,92 g/cm³

Geruch: mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränktes Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EUROP-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Giscode: Ö60. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

EU-Grenzwert für minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f): 700 g/l VOC (2010). Adomo Terrassenöle enthalten maximal 700 g/l VOC.

Hinweis:

Unsere technische Beratung basiert auf bestem Wissen und Versuchen, gilt aber nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der Produkte. Verantwortung liegt beim Verarbeiter. Neue technische Merkblätter ersetzen die vorherigen.

Hersteller:

SAICOS COLOUR GmbH, Carl-Zeiss-Str. 3, D-48336 Sassenberg
Tel: +49 2583 3037-0, Fax: +49 2583 3037-10
info@saicos.de, www.saicos.de

