Admonter


Zirbe


Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Naturholzplatten Elements

ZI: Praktisch gesundastig, vereinzelt schwarze Äste zulässig, Astausbrüche sind fachmännisch ausgebessert, Splint zulässig, vereinzelt Harzgallen und geschlossene Kernröhre zulässig, wuchs- und holzartenspezifische Farbunterschiede sind möglich, Lamellen fugendicht gelegt. **Rückseite C+:** Zirbe, im Prinzip ohne besonderen Qualitätsanspruch. Fehlstellen werden gekittet. **Diese Platte ist auch in saunatauglicher Ausführung erhältlich und erfüllt dabei die Emissionsanforderungen gem. ÖNORM M6219-1:2010 für den Einsatz in Saunaanlagen** (siehe auch Dokument „Admonter ELEMENTs in Saunen“ unter http://www.admonter.com/de/downloads/).









admonter.com

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
ZI/C+	19	2100-4500 (nach Verfügbarkeit)	3,4	Mix	SML/MML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	30
ZI/C+ (saunatauglich)	19	2100-4500 (nach Verfügbarkeit)	3,4	Mix	SML/MML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	30
ZI/ZI	40	2400, 2500	3,4	Mix	Fichte 5-Schicht	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt:** Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.
Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.
Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.
Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Zirbe	19	Fichte	8,5	8+/-2	0,12
	40	Fichte	18,3	8+/-2	0,12

Die Abbildungen zeigen ein exemplarisches Erscheinungsbild. Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366 Oktober 2022
Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.