joubert-group.com

MADE IN FRANCE

JOUBERT PLYWOOD

Joubert OKOUMÉ



OKOUPLEX

Durchgehend Okoumé - Deckfurniere II/III
Außenverleimung Klasse 3 - E1
NF Extérieur CTB-X zertifiziert (für tragende Verwendung)

Konstruktion, Baugewerbe, Zuschnitt und Bearbeitung.
Verwendung im Außenbereich. Böden, Trennwände, Abdichtungsträger, Karosseriebau.

FSC www.fsc.org FSC® C011910 FSC® C010040 The mark of responsible forestry

HEALTHY AIR

US EPA TSCA Title VI CARB ULEF

NF CE

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Übereinstimmung von Sperrholz mit europäischen Normen:

- Verleimungsklasse: gemäß EN 314-2
- Klassifizierung der Decklagen: gemäß EN 635-2
- Maßtoleranz: gemäß EN 315
- Plattenkennzeichnung: gemäß EN 636

SPEZIFIKATIONEN

Dicken: 3 bis 40 mm.

CE 2+ Kennzeichnung für tragende Verwendung (gemäß EN 13986) für Platten mit einer Dicke ≥ 8 mm (Kontrollzertifikat ausgestellt durch FCBA).

CE NS Kennzeichnung für nichttragende Verwendung (gemäß EN 13986) für Platten mit einer Dicke < 8 mm.

Dichte:	500 kg/m³ (± 50 kg/m³)
Brandverhalten:	D-s2, d0 für Dicken ≥ 9 mm* E für Dicken < 9 mm*
Formaldehyd-emission:	Klasse E1 gemäß EN 717-1 REACH 2023/1464 konform US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Wärmeleitfähigkeit:	λ = 0,13 W/m.k
Pentachlorphenol-gehalt:	< 5 ppm

* Abhängig davon, wie die Platte installiert wird.

Dicke mm		Formate cm
3**	20	215 x 95
4	22	235 x 95
5	25	235 x 105
6	30	250 x 122
8	35	250 x 153
9	40	250 x 170
10		250 x 183
12		255 x 170
15		305 x 130
18		310 x 122
19		310 x 153
		310 x 183

** 3 mm: 250 x 122 cm, begrenzte Mengen.
Für FSC®-zertifizierte Platten, je nach Verfügbarkeit, kontaktieren Sie uns.

08/2026 - Die Spezifikationen dienen nur zur Information und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.