
# PAVATHERM-PROFIL *Holzfaserdämmplatte für Fußbodenaufbauten*





- Dämmstark zur Reduktion von Tritt- und Körperschall
- Ideal geeignet für Holzriemenböden dank systemzugehöriger Fugenlatte
- Hervorragende Systemlösung als verputzbare Untersparrendämmung

## Lieferform

| Dicke [mm] | Kante | Gewicht [kg/qm] | Format [cm] | Deckmaß [cm] | Stück Palette | pro Palette [qm] | pro Palette [kg] | Rohdichte [kg/m³] | WLS λ [W/(mK)] | Euro/m² + MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 7,0 | 110 x 58 | 108 x 56 | 112 | 71,50 | 520 | 175 | 0.045 | 11,70 |
| 60 | | 10,5 | 110 x 58 | 108 x 56 | 72 | 45,90 | 502 | 175 | 0.045 | 17,60 |

*Verputzbar im Innenbereich*

*Palettengröße: 220 x 120 x 118*
*LKW-Ladung = 24 Paletten*

## PAVATEX NK-Fugenlatte

| Länge [cm] | Breite [mm] | Dicke [mm] | Euro/lfm + MwSt. |
|---|---|---|---|
| 180 | 50 | 35 | 3.30 |

**Bedarfsrichtwert pro m² Fläche = 1,7 lfm**

## Technische Werte

| | |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) $\lambda_D$ [W/(mK)] | 0.043 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)] | 0.045 |
| Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 5 |
| Brandverhalten (EN 13501–1) | E |
| Baustoffklasse (DIN 4102–1) | B2 |
| Druckmodul E [N/mm²] | 0.70 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 70 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 5 |
| Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
| Bezeichnungsschlüssel | WF–EN13171–T5–CS(10\Y)70–TR5–WS2,0–MU5–AFr100 |
| N° KEYMARK | 011-7D017 |
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | Z–23.15–1429 |
| Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10) | DAD–dm, DZ, DI–zg, DEO–dm, WAB–dm, WH, WI–zg, WTR |

**Volldeklaration** siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de

## Produktbeschreibung

Hergestellt im Nassverfahren / Werk Cham.

**Boden:** PAVATHERM-PROFIL zeichnet sich besonders durch die hohe Druckfestigkeit bei hervorragender Wärme- und Schalldämmung aus. Die universelle Dämmschicht wird deshalb unter allen Arten von Estrichen eingesetzt und stellt in Verbindung mit den speziellen PAVATEX-Fugenlatten das ideale Dämmsystem für massive Dielenfussböden dar.

**Dach:** PAVATHERM-PROFIL eignet sich ebenso als verputzbare Untersparrendämmplatte. Die Platten werden überall dort eingesetzt, wo beispielsweise nur geringe Sparrenhöhen für die Zwischensparrendämmung zur Verfügung stehen.

**Wand:** PAVATHERM-PROFIL kann auch als Putzträgerplatte auf Massivholz, Holzplattenwerkstoffen und Vollholzschalungen im Innenbereich eingesetzt werden.

## Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.

## *PAVATEX-geprüfte Werte*

Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen technischen Unterlagen.



Stand 08/2017
Technische Änderungen vorbehalten